

SOUNDWOOL ТЕХНО НГ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СаундВул (SoundWool) Техно НГ – это звукопоглощающие панели на основе базальтового волокна с негорючим отделочным покрытием. Подходят для отделки стен и потолков и улучшения акустического комфорта в помещениях с высокими требованиями пожарной безопасности. Панели монтируются на поверхности из бетона, кирпича, листовых отделочных материалов посредством приклеивания или установки на специальные кляймеры. Класс горючести: НГ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Отделка стен и потолков

СОСТАВ

Базальтовое волокно, негорючее отделочное покрытие



ПРИМЕНЕНИЕ

Негорючий материал, допускается использование в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, м	Толщина, мм	Площадь, м ²	Наличие складского остатка
СаундВул (SoundWool) Техно НГ	1,2 x 0,3	50	0,36	под заказ
СаундВул (SoundWool) Техно НГ	1,2 x 0,2	50	0,24	под заказ
СаундВул (SoundWool) Техно НГ	0,6 x 0,6	50	0,36	под заказ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокий коэффициент звукопоглощения
- ♦ Негорючий материал
- ♦ Окрашивание по каталогу RAL
- ♦ Простой и быстрый монтаж
- ♦ Установка на клей и кляймеры
- ♦ Экологически безопасный материал

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Сертификат соответствия СаундВул (SoundWool) Техно НГ до 04.02.27
- 📄 Протокол акустических испытаний СаундВул (SoundWool) Техно НГ №215-32 от 14.06.2021
- 📄 Альбом типовых технических решений. SoundWool
- 📄 Инструкция по монтажу акустических панелей Саундвул Техно НГ
- 📄 Альбом типовых технических решений. Акустические материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средний коэффициент звукопоглощения, NRC	0,85
Плотность, кг/м ³	80 +/-10%
Класс горючести	НГ

Нагрузка акустического потолка SoundWool на конструкцию составляет 4,50 кг /м² без учёта подсистемы.



НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Панели должны храниться в упакованном виде, сложенными в штабели, отдельно по типам, маркам и размерам, в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидкостном виде.

Высота штабеля панелей, упакованных в пленку или бумагу, при хранении и транспортировке не должна превышать 2 м. Перед отгрузкой панелей потребителю следует выдержать их на складе не менее суток.

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru