

SOUNDEC

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Панели экологичны, влагоустойчивы, долговечны, не выделяют пыли и хорошо сохраняют тепло. Эффективно снижают гулкость и способствуют повышению акустического комфорта в помещении. Толщина волокна составляет 1 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кафе, рестораны, торговые центры, офисы, переговорные, конференц-залы, учебные классы и аудитории, музыкальные студии, концертные залы, театры и кинотеатры, студии звукозаписи и домашние кинотеатры.

СОСТАВ

SOUNDEC:

- ◆ Древесное волокно
- ◆ Белый цемент
- ◆ Вода

СОСТАВ

SOUNDEC ЛАЙТ:

- ◆ Древесное волокно
- ◆ Серый цемент
- ◆ Вода



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Характеристики	Soundec 14	Soundec 25
Средний коэффициент звукопоглощения Soundec 14, NRC	0,4	0,6
Средний коэффициент звукопоглощения Soundec 14 + СтопЗвук БП Премиумна относе 50 мм, NRC	0,9	
Плотность, кг /м ³	600	450
Твердость, МПа, не менее	18	12
Расчётный коэффициент паропроницаемости, мг/(м ² *ч*Па)	0,08	0,15

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

SOUNDEC:

Толщина	14, 25 мм
Ширина	до 0,6 м
Длина	до 2,4 м

SOUNDEC ЛАЙТ:

Толщина	14 мм
Ширина	до 0,6 м
Длина	до 2,4 м

Возможно изготовление нестандартных форм и размеров.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Полностью биоразлагаемый материал.
- ◆ Состав позволяет регулировать микроклимат в помещении.
- ◆ Энергосберегающий материал - способен аккумулировать тепло и медленно отдавать его в окружающее пространство.
- ◆ Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL.
- ◆ Возможна фрезеровка кромок и центральной части панели.
- ◆ Пожаробезопасный - обладает категорией пожаробезопасности КМ1.

СЕРТИФИКАТЫ

- ◆ Сертификат соответствия Гост-Р Саундек.
- ◆ Сертификат пожарной безопасности Саундек.
- ◆ Протокол Акустических испытаний

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перевозка осуществляется на палетах, соответствующих длине панелей. На палетах панели располагаются строго горизонтально. При хранении и транспортировке панели должны быть проложены разделительной бумагой и находиться в горизонтальном положении, не допускается хранение на ребре. Переноска осуществляется перпендикулярно горизонту. Перед монтажом панели должны пройти акклиматизацию от 3-х дней.